

MERKMALKLASSEN		Pine IV -LVL Klasse 3 EN 635-3:1995	Oberflächen- Klasse 2 EN 635-3*	Klasse B Llodio	Klasse 1: EN 635-3:1995
<b>Holztypische Eigenschaften</b>					
1.	Sehr kleine Astknorren $\varnothing < 3\text{mm}$	keine Ausbesserung	ausgebessert	ausgebessert	zulässig
2.	Gesunde und fest verwachsene Äste	zulässig keine Ausbesserung	70 x 40 mm bei max. 20 Stck. pro Seite (dunkler Ast) Ausgebessert (mit Ausnahme von III)	50 x 35 mm bei max. 10 Stck. pro Seite (gesunder Ast) 55 x 45 bei max. 10 Stck. pro Seite (dunkler Ast) ausgebessert	zulässig bis max. 30 mm Durchmesser und weniger als 3 Stück pro Seite
3.	Tote, nicht fest verwachsene oder Ausfalläste	40 x 35 bei weniger als 25 Stück pro Seite Filter 15 keine Ausbesserung	bis max. 35 mm Durchmesser und 7 Stück pro Seite bis max. 40 mm Durchmesser und 2 Stück pro Seite ausgebessert (mit Ausnahme von III)	10 x 6 mm bis zu 6 Stck. pro Seite ausgebessert	zulässig bis max. 6 mm Durchmesser, bei weniger als 6 Stck. pro Seite – Ausbesserung angeraten
4.	Risse	offen	bis 500 mm Länge, jedoch max. 4 Stck. pro Seite keine Ausbesserung	bis 500 mm Länge, jedoch max. 3 Stck. pro Seite ausgebessert (mit Ausnahme von III)	bis 300 mm Länge, jedoch max. 3 Stck. pro Seite ausgebessert
		geschlossen	bis 650 mm Länge, jedoch max. 4 Stck. pro Seite keine Ausbesserung	bis 400 mm Länge, jedoch max. 3 Stck. pro Seite ausgebessert (mit Ausnahme von III)	ohne Beschränkung bis max. 15 Breite einseitig ausgebessert
5.	Harzgallen und gerissener Ast	200 x 60 bei max. 4 Stck. pro Seite (Harzgalle) 60 x 55 bei max. 15 Stck. pro Seite (gerissener Ast)	150 x 50 bei max. 3 Stck. pro Seite (Harzgalle). Ausgebessert (mit Ausnahme von III) Ohne Beschränkung bis max. $\varnothing$ 15 (gerissener Ast). Ausgebessert (mit Ausnahme von III) 40 x 35 bei max. 20 Stck. pro Seite (gerissener Ast). Ausgebessert (mit Ausnahme von III)	75 x 25 bei max. 2 Stck. pro Seite (Harzgalle) Filter 30 x 20 mm, ausgebessert 40 x 30 bei max. 1 Stck. pro Seite (gerissener Ast) Filter 20 x 10 mm, ausgebessert	nicht zulässig
	Harzgänge	zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig
6.	Farbeinläufe, die das Holz nicht zerstören	Rinde nicht zulässig	Rinde nicht zulässig	Rinde nicht zulässig	nicht zulässig
7.	Befall mit xylophagen Pilzen	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

\* Pine II-III-Form-Top Form-Wire-Wire Xtra-Form plus-Wire--Wire-Wire Xtra Xtra plus

Bei den Produkten Pine II Form und Wire erfolgt eine Ausbesserung sämtlicher Holzmerkmale.

Die angegebenen Bestimmungen stellen Maximalwerte dar.